

INFORME N°/REPORT No.:	C171822	HOJA N°/PAGE No.:	1/3	
MUESTRA/SAMPLE:	ANTI 2 BALDOSAS DE VIDRIO DE 35mmx30mm GLASS TILES 35mmx30mm			
IDENTIFICACIÓN/IDENTIFICATION:	-			
PETICIONARIO/REQUESTED BY:	VIDREPUR, S.A. C/ Comercio, 3. Polígono Industrial Mijares 12550 - Almazora (Castellón) ESPAÑA			
MUESTREO/SAMPLING:	-			
FABRICANTE/MANUFACTURER:	VIDREPUR, S.A.			
SUMINISTRADOR/SUPPLIER:	VIDREPUR, S.A.			
FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES:	12/05/17	-	FECHA RECEPCIÓN/RECEPTION DATE:	05/05/17
NÚMERO DE PIEZAS/NUMBER OF ITEMS:	500		FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE:	23/05/17



Nota: El color y la tonalidad son sólo aproximados./ Note: Colour and tone are only approximated.

ENSAYO REALIZADO/TEST CARRIED OUT:
ISO/DIS 10545-17:1998 Anexo A.
COEFICIENTE DE FRICTION DINÁMICO (TORTUS)/
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (TORTUS)

INFORME Nº/REPORT No.:	C171822	HOJA Nº/PAGE No.:	2/3
MUESTRA/SAMPLE:	ANTI 2		
	BALDOSAS DE VIDRIO DE 35mmx30mm GLASS TILES 35mmx30mm		
PETICIONARIO/REQUESTED BY:	VIDREPUR, S.A.		
FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE:	23/05/17		

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICTION DINÁMICO (TORTUS) DETERMINATION OF DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (TORTUS)

ENSAYO REALIZADO SEGÚN NORMA/TEST CARRIED OUT ACCORDING TO STANDARD: ISO/DIS 10545-17 anexo A*

FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES: 12/05/17 - 12/05/17

RESULTADOS/RESULTS

Ensayo en seco / Dry test:

Recorrido / Travel	Coeficiente de fricción dinámico / Dynamic coefficient of friction	σ Máxima / σ Maximum
1	0,82	± 0,22
2	0,81	± 0,24

Ensayo en húmedo /Wet test:

Recorrido / Travel	Coeficiente de fricción dinámico / Dynamic coefficient of friction	σ Máxima / σ Maximum
1	0,79	± 0,25
2	0,81	± 0,24

COEFICIENTE DE FRICTION DINÁMICO MEDIO EN SECO /
AVERAGE DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION FOR DRY SURFACE (μ):

0,82

COEFICIENTE DE FRICTION DINÁMICO MEDIO EN HÚMEDO /
AVERAGE DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION FOR WET SURFACE (μ):

0,80

Valores recomendados por el:/Values recommended by the: TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY

Valor medio/Average value (μ)	Valoración pavimento/Floor rating
$\mu \leq 0,20$	Peligroso/Dangerous
$0,20 < \mu \leq 0,40$	Marginal/Marginal
$0,40 < \mu \leq 0,75$	Satisfactorio/Satisfactory
$\mu > 0,75$	Excelente/Excellent

*El presente documento es un proyecto de norma que puede estar sujeto a modificaciones hasta su aprobación definitiva./The present document is a draft standard that may be subject to changes until it has been definitively approved.

Observaciones/ observations: La preparación del panel de ensayo ha sido realizada por el peticionario.

The preparation of the test panel has been performed by the requester.

INFORME N°/REPORT No.:	C171822	HOJA N°/PAGE No.:	3/3
MUESTRA/SAMPLE:	ANTI 2		
BALDOSAS DE VIDRIO DE 35mmx30mm			
GLASS TILES 35mmx30mm			

PETICIONARIO/REQUESTED BY: VIDREPUR, S.A.

FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE: 23/05/17

El presente informe nº C171822 consta de 3 páginas.

The present report No C171822 consists of 3 pages.

Castellón, 23 de mayo de 2017



jtc 

AICE UNIVERSITAT JAUME-I

Adoración Muñoz Lázaro
Responsable del Laboratorio de Producto Acabado

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- Los resultados, conclusiones y/o recomendaciones contenidos en este informe sólo se refieren al material sometido a ensayo y/o a la información suministrada por el peticionario.
- No se admite ninguna responsabilidad referente a la exactitud y representatividad del muestreo a menos que éste haya sido efectuado bajo nuestra propia supervisión. Salvo mención expresa, las muestras y sus referencias han sido elegidas libremente por el peticionario.
- Reservados todos los derechos. El contenido de este informe goza de la protección que le otorga la ley. No podrá ser comunicado, transformado, reproducido o distribuido públicamente en todo o en parte, sin la autorización expresa del Instituto de Tecnología Cerámica - AICE. La distribución de este informe solamente estará autorizada para el envío puntual y no masivo a clientes y/o proveedores del peticionario, con el único objetivo de informar y siempre citando la autoría del Instituto de Tecnología Cerámica - AICE.
- El Instituto de Tecnología Cerámica - AICE no se hace responsable del uso que el peticionario u otra persona o entidad haga de los datos o indicaciones contenidos en el presente informe, en perjuicio o en beneficio de las marcas comerciales que el peticionario haya podido citar como identificación de las muestras sometidas a estudio.
- Este informe tiene carácter exclusivamente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa del Instituto de Tecnología Cerámica - AICE. La autorización por parte de ITC-AICE estará condicionada, cuando así se requiera, al abono por parte del cliente, incluso con carácter previo, de los fondos necesarios para cubrir los gastos asociados a la defensa de este informe. ITC-AICE se reserva el derecho de tomar las oportunas acciones legales en caso de incumplimiento de esta cláusula.
- El Instituto de Tecnología Cerámica - AICE podrá incluir en sus informes análisis, comentarios o cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aun cuando ésta no hubiese sido expresamente solicitada.
- El Instituto de Tecnología Cerámica - AICE se compromete a respetar estrictamente el carácter confidencial de los datos y resultados obtenidos en este informe.

LIABILITY CLAUSES

- The results, conclusions and/or recommendations contained in this report only refer to the material subjected to testing and/or to the information supplied by the requester.
- No liability is accepted for sampling accuracy and representativeness, unless sampling has been performed under our own supervision. Unless expressly stated, the samples and their references have been freely chosen by the requester.
- All rights reserved. The content of this report enjoys the protection afforded by law and may not be communicated, transformed, reproduced, or publicly distributed, either wholly or in part, without the express authorisation of Instituto de Tecnología Cerámica - AICE. The distribution of this report is only authorised if it is sent individually and not massively to clients and/or suppliers of the requester, with the sole aim of informing them and always citing the authorship of Instituto de Tecnología Cerámica - AICE.
- Instituto de Tecnología Cerámica - AICE cannot be held liable for any use that the requester or any other person or body may make of the data or indications contained in this report, whether in benefit of or in detriment to any trade names which the requester may have cited in identifying the studied samples.
- This report has an exclusively commercial character and may not be used in any legal or administrative proceedings, either as an expert opinion or as documentary evidence, without the express authorisation of Instituto de Tecnología Cerámica - AICE. Authorisation by ITC-AICE shall be conditioned, when required, upon payment by the client, including in advance, of the funds needed to cover the expenses associated with the defence of this report. ITC-AICE reserves the right to take any legal action it deems appropriate in the case of non-compliance with this clause.
- The reports issued by Instituto de Tecnología Cerámica - AICE may include any analyses, remarks or whatever other assessment might be deemed necessary, even though this may not have been expressly requested.
- Instituto de Tecnología Cerámica - AICE undertakes to strictly respect the confidential nature of the data and results obtained in this report.